

MARISEAL®KATALYSATOR

TECHNISCHES DATENBLATT

10.02.2023 – Version 17 DE/A

KATALYSATOR / BESCHLEUNIGUNGSADDITIV

Produktbeschreibung

Der **MARISEAL®KATALYSATOR** ist ein beschleunigendes Additiv, für die Verwendung mit **MARISEAL®250 / 260 /270** Flüssigkeit angewendet-Polyurethan-Abdichtung-Membranen.

Vorteile

Der **MARISEAL®KATALYSATOR** beschleunigt die gleichmäßige Durchhärtung von innen heraus, so ist eine Überbeschichtung innerhalb von 3-5 Stunden möglich.

Verwendung

Der **MARISEAL®KATALYSATOR** wird hauptsächlich verwendet, für **MARISEAL®250** oder 260 bei sehr niedrigen Temperaturen, oder wenn **MARISEAL®250** oder 260 in Kombination mit dem **MARISEAL®FABRIC** in der nass-in-nass-Anwendungsmethode (höhere Beschichtungsdicken in einer Schicht) angewendet werden muss.

- Abdichtung von Dächern
- Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Veranden
- Abdichtung von Feuchträumen (unter den Fliesen) in Bädern, Küchen, Balkone, Nebenräume usw.

Verbrauch

Der **MARISEAL®KATALYSATOR** wird im Mischverhältnis 100Teile Mariseal :3Teile Katalysator angewandt. Dies entspricht auf:

25 kg **MARISEAL®250** ca.0,75 kg **MARISEAL®KATALYSATOR**
 15 kg **MARISEAL®250** ca.0,45 kg **MARISEAL®KATALYSATOR**
 6 kg **MARISEAL®250** ca.0,18 kg **MARISEAL®KATALYSATOR**

Dosierung

Mischungsverhältnis von MARISEAL® 250/260 MARISEAL® KATALYSATOR	25 kg ca. 0,75 kg (100: 3 Gewichtsprozent)
Topfzeit bei 20°C, 100ml	35 min
Überbeschichtungszeit bei 20°C, 1.5mm Schichtdicke	6 Stunden

Anwendung

Rühren Sie **MARISEAL®250/260/270** vor den Arbeiten gut auf und entnehmen Sie die gewünschte Menge aus dem Originalgebinde. Fügen Sie die korrekte Menge des **MARISEAL®-KATALYSATOR** bei. Der **MARISEAL®KATALYSATOR** und **MARISEAL® 250/260/270** müssen in dem vorgeschriebenen Mischungsverhältnis für ca. 3-5 Min. aufgerührt werden.

Achtung: Das Mischen der Komponenten muss sehr gründlich erfolgen, vor allem an den Wänden und dem Eimerboden, bis die Mischung völlig homogen ist.

Nun können sie die Mischung in der Topfzeit von ca. 30min verarbeiten.

Verpackung

MARISEAL® KATALYSATOR ist in 1 kg, 0,750 kg, 0,450 kg und 0,180 kg Gebinden erhältlich.

Die Gebinde sollten in trockenen, kühlen, vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützten Räumen gelagert werden. Lagerungstemperatur: 5° bis 30°C.

Das Produkt muss ungeöffnet, in seinen Originalgebinden verbleiben, die den Namen, Herstellungsnummer und Sicherheitsangaben des Herstellers tragen.

Sicherheitsmaßnahmen

Bitte die Informationen des Herstellers beachten.

Für den gewerblichen Gebrauch beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Anwender nicht von der eigenen Prüfpflicht, der von uns gelieferten Produkten, auf die Eignung für die beabsichtigte Verarbeitung und Zweck. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrolle und liegen daher im Verantwortungsbereich des Anwenders. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist dieser für Schäden auf den Wert, der von uns gelieferten und von dem Anwender eingesetzten Waren am Ort des Schadens begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserem Verkauf und Lieferbedingungen. Dieses Datenblatt annulliert jedes frühere.